



LEDER REINHARDT

—BORNEO—

BORNEO


KUNSTLEDER BORNEO



0500
schwarz




1252
dunkelgrau




1582
classicgrau




2055
mocca




2110
marron




2582
mittelbraun



2750
caramel



3470
sahara



3800
ecru

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*


KUNSTLEDER BORNEO




4260
weinrot




4405
rot



4540
himbeerrot



4555
magenta



4747
rosé



4842
reinorange




4875
gelborange



5190
saphirblau




5580
brilliantblau



5910
hellblau



6380
violett




6865
flieder



7292
dunkelgrün




7376
olivgrün




7686
apple



8420
papaya



8558
safrangelb



8850
citrus




9436
weiß

KUNSTLEDER BORNEO



Strapazierfähiges Kunstleder für Möbel
Wear-resistant artificial leather for upholstery

STÄRKE THICKNESS



1,1 mm

BRANDVERHALTEN INFLAMMABILITY



Möbel, Objektbereich

Furniture, contract business

Einsatzzweck / Use	Möbel, Objektbereich / Furniture, contract business
Farben / Colours	Gemäß Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / Shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 lfm / rm
Breite / Cutable width	140 cm
Rollenlänge ca. / Average piece length	30 m
Zusammensetzung / Composition	12 PL / 88 PVC %
Träger / Carrier	Polyester-Jersey
Beschichtung / Coating	PVC
Gewicht / Weight	630 g/m ²
Höchstzugkraft / Tensile strength	Kette / warp: 390 N nach UNI EN ISO 1421 Schuss / weft: 250 N nach UNI EN ISO 1421
Reißdehnung / Elongation at break	Kette / warp: 45 % nach UNI EN ISO 1421 Schuss / weft: 170 % nach UNI EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit / Tear strength	Kette / warp: 120 N nach UNI 4818/9 Schuss / weft: 80 N nach UNI 4818/9
Scheuerprüfung / Abrasion resistance	40.000 Touren nach / cycles according to BS EN ISO 12947-1-2-3-4/00
Lichtechtheit, Xenotest / Colour fastness, Xenotest	6 Farbminderung nach / colour decrease according to ISO 105 B-02
Flammhemmende Ausrüstung / Flame retardancy	OK / passed EN 1021 1 + 2, BS 5852 source 1
Pflege / Care	Mit lauwarmen Seifenwasser reinigen, anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Keine Lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Clean with lukewarm soap water, final rinse with clear water. Do not use solvent- containing or oleiferous clearing agents.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de