

LEDER REINHARDT



First Class
Leder & Service

A u t o m o b i l l e d e r O l d t i m e r

**Hochwertiges Automobilleder mit
leichter Prägung und patiniertem Glanz**

*High-class automotive leather
with light embossing and patinated glance*

Leder Reinhardt GmbH * An der Urfall 3 + 6 * D-72793 Pfullingen

Postfach 7069 * D-72783 Pfullingen

Telefon +49 (0)7121 97 52-0 * Telefax +49 (0)7121 9752-99




First Class
Leder & Service

Automobilleder Oldtimer

Hochwertiges Automobilleder mit
leichter Prägung und patiniertem Glanz
*High-class automotive leather
with light embossing and patinated glance*



0500 schwarz



2106 dunkelbraun



2635 cognac 2-Ton



2683 dattel




2747 pergament




3622 bambus



1106 hellbeige



4012 mittelrot



1079 rot



1088 hellrot



5052 dunkelblau



5354 mittelblau

Automobilleder Oldtimer

ist ein hochwertiges pigmentiertes Leder für verschiedene Einsatzbereiche im Automobil.

Automotive leather Oldtimer

is a high-class pigmented leather for multiple automotive applications.



Flechtnarbenprägung



Rosettenprägung



Sternchenprägung



Porsche-Perforation MK9



Mercedes-Perforation A1



First Class
Leder & Service

Automobilleder Oldtimer

Hochwertiges Automobilleder mit
leichter Prägung und patiniertem Glanz
*High-class automotive leather
with light embossing and patinated glance*

Unser First Class **Service:**

Lieferbereitschaft:

Hohe Ledererfügbarkeit - Lieferung sofort ab Lager möglich.

Flexibilität, Sonderwünsche, Kundenservice:

Auch in Kleinmengen und Sonderfarben sind wir Ihr starker Partner. Sogar Lederbearbeitung ist bei uns möglich. Persönliche Beratung in Leder und Service ist unsere Stärke.

Our First Class **Service:**

Deliveries:

High leather availability - shipment can be made ex stock.

Flexibility, special requests, customer service:

For small quantities and special colours we are your strong partner, too. We can provide even for leather processing. We personally stand for our customer-orientated leather services.

Automobilleder Oldtimer	Artikelinformation / Article Information
1,1 – 1,3 mm	Hochwertiges Automobilleder mit historischem Glanz, narbenkorrigiert und geprägt, für den optimalen Zuschnitt / <i>High-class automotive leather with ancient glance, corrected grain and embossed, for best cutting results</i>
Einsatzzweck / Use	Automobil / <i>Automotive</i>
Farben / Colours	Gemäß Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / Shipment	Ab Lager / <i>ex stock</i>
Minimum	1 Haut / <i>hide</i>
Rohware / Raw hides	Europäische Rindshäute (4,8 – 5,7 m ²) / <i>European cattle hides</i>
Gerbung / Tannage	Ökologiegerechte Mineralgerbung / <i>Ecologically safe mineral tannage</i>
Fettung / Fattening	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / Dyeing	Sandwichfärbung. Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen <i>Sandwich dyeing. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Zurichtung / Finish	Pigmentzurichtung für Farbegalität, Lichtechtheit und Strapazierfähigkeit <i>Pigmented finish for colour and light constancy, especially wear-resistant</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / Environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / Inflammability	< 100 mm/min gem. FMVSS 302 / <i>according to FMVSS 302</i>
Heißlichtechtheit / Hotlight fastness	5 – 7 Blauskala gem. DIN 75202 / <i>blue scale according to DIN 75202</i>
Reibechtheit / Rubbing fastness	≥ 4 - 5 trocken / <i>dry:</i> DIN 53339 ≥ 4 - 5 nass / <i>wet:</i> DIN 53339 ≥ 4 - 5 Schweißlösung / <i>sweat:</i> DIN 53339
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	> 20 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> DIN 53351
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / <i>maximum tensile force</i>
Weiterreißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN 53329/B / <i>no damage according to DIN 53329/B</i>
Stichausreißkraft / Stich tearing resistance	≥ 40 N nach DIN 53331
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644
Pflege / Care	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.</i>