

LEDER REINHARDT



First Class
Leder & Service

Silverstone

Hochwertiges pigmentiertes Automobilleder
mit glatter Oberfläche

*High-class pigmented automotive leather
with plain surface*

Leder Reinhardt GmbH * An der Urfall 3 + 6 * D-72793 Pfullingen

Postfach 7069 * D-72783 Pfullingen

Telefon +49 (0)7121 97 52-0 * Telefax +49 (0)7121 9752-99




First Class
Leder & Service


Silverstone

Hochwertiges pigmentiertes Automobilleder
mit glatter Oberfläche

High-class pigmented automotive leather with plain surface




0500 schwarz




1017 anthrazit



1240 steingrau




1260 silbergrau dunkel




1465 grau




1690 silbergrau hell



2022 cocoa



2452 havanna



2480 hellbraun




2520 braun-natur



2582 zimt



3110 savannenbeige



3160 camel




3404 kaschmirbeige




3555 sandbeige




3578 modena



3612 gelbbeige




3624 cremeweiß



3660 champagner



3880 perle




3898 saharabeige



3950 silk



3999 porcelaine



4044 mystic-rot



First Class
Leder & Service

Silverstone

Hochwertiges pigmentiertes Automobilleder
mit glatter Oberfläche

High-class pigmented automotive leather with plain surface




4184 taninrot



4190 flamencorot




4212 classicrot



4240 sport-rot




4880 tropic-orange



5022 royalblau



5278 mystic-blau



5340 jazzblue



7010 smaragdgrün




7080 dunkelgrün



8383 yellowstone



8770 pastellgelb



9119 mellow-white



9436 weiß



First Class
Leder & Service

Silverstone

Hochwertiges pigmentiertes Automobilleder
mit glatter Oberfläche

High-class pigmented automotive leather with plain surface

Unser First Class Service:

Lieferbereitschaft:

Hohe Lederverfügbarkeit - Lieferung sofort ab Lager möglich.

Flexibilität, Sonderwünsche, Kundenservice:

Auch in Kleinmengen und Sonderfarben sind wir Ihr starker Partner. Sogar Lederbearbeitung ist bei uns möglich. Persönliche Beratung in Leder und Service ist unsere Stärke.

Our First Class Service:

Deliveries:

High leather availability - shipment can be made ex stock.

Flexibility, special requests, customer service:

For small quantities and special colours we are your strong partner, too. We can provide even for leather processing. We personally stand for our customer-orientated leather services.

Silverstone	Artikelinformation / Article Information
1,1 – 1,4 mm	Hochwertiges pigmentiertes Automobilleder mit glatter Oberfläche / <i>High-class pigmented automotive leather with plain surface.</i>
Einsatzzweck / Use	Automobil / <i>Automotive</i>
Farben / Colours	Gemäß Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) / <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / Shipment	Ab Lager / <i>ex stock</i>
Minimum	1 Haut / <i>hide</i>
Rohware / Raw hides	Europäische Rindshäute (4,8 – 5,7 m ²) / <i>European cattle hides</i>
Gerbung / Tannage	Ökologiegerechte Mineralgerbung / <i>Ecologically safe mineral tannage</i>
Fettung / Fattening	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff / <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / Dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen / <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Zurichtung / Finish	Pigmentzurichtung für Farbegalität, Lichtechtheit und Strapazierfähigkeit / <i>Pigmented finish for colour and light constancy, especially wear-resistant</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 / <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / <i>Environment, AZO colours</i>	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / <i>Inflammability</i>	< 100 mm/min gem. FMVSS 302 / <i>according to FMVSS 302</i>
Heißlichtechtheit / <i>Hotlight fastness</i>	5 – 7 Blauskala gem. DIN 75202 / <i>blue scale according to DIN 75202</i>
Reibechtheit / <i>Rubbing fastness</i>	≥ 4 - 5 trocken / <i>dry:</i> DIN 11640 ≥ 4 - 5 nass / <i>wet:</i> DIN 11640 ≥ 4 - 5 Schweißlösung / <i>sweat:</i> DIN 11640
Dauerfaltverhalten / <i>Crack resistance</i>	> 30 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> DIN 5402
Dehnungsprüfung / <i>Tensile strength</i>	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / <i>maximum tensile force</i>
Weiterreißkraft / <i>Tearing resistance</i>	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / <i>no damage according to DIN 53329/B</i>
Stichausreißkraft / <i>Stitch tearing resistance</i>	≥ 40 N nach DIN 53331
Haftung / <i>Adherence</i>	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644